
CONVENTIONAL TECHNIQUE 3 (JP,S63-236534,A)



Conventional technique 3 (JP,S63-236534,A)

This invention relates to a method of generating great amount of the seamless capsule.

Fig.1 is a cross sectional view of the device.

Fig.2 is a plane view of 2-2 line of fig.1

The medium is supplied through manifold 15, and water is supplied through supply tube 16. The capsule is dropped from capsule type head 11.

The mist is collected after it is concentrated above collector 13.

回日本国特許庁(JP)

昭63 - 236534 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

MInt Cl.4 B 01 J

識別記号 庁内整理番号 ④公開 昭和63年(1988)10月3日

13/02 3/07 A 61 J A 61 K 9/48

明者

(72)発

A-8317-4G 6737-4C

E - 6742 - 4C審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

シームレスカプセルを大量生産する方法及び装置 母発明の名称

> 額 昭62-60264 @特

願 昭62(1987)3月17日 邻出

チェル・ウイン・リユ 79発 明 者

アメリカ合衆国テキサス州 78203 ベクサス・カウンテ イ、サン・アントニオ、オールド・ホームステツド 9218

ヘンリー・フリツツ・ の発 明 者 ハミル

アメリカ合衆国テキサス州 78130 コウマル・カウンテ イ、ニユー・ブラウンフエルズ、スター・ルート 1、ボ

ツクス 102エフ32

ジーン・アーサー・ジ ヨーンズ

アメリカ合衆国テキサス州 78238 ベクサー・カウンテ

サウスウエスト・リサ の出 願 人

イ、サン・アントニオ、ピーチツリー 6714 アメリカ合衆国テキサス州ベクサー・カウンティ、サン・

ーチ・インステイテユ

アントニオ、カレブラ・ロード 6220

-- }

弁理士 川原田 一穂 金代 理 人

> 明 181

1、発明の名称

シームレスカプセルを大畳生産する方法及 び装置

2. 特許請求の範囲

(1) シームレスカプセルを大量生産する方法に 於いて、

- 尭頌材料を、連続した未硬化のシエル内に含 有している個々のカプセルの連続列を形成する 段階と、

カプセルのシエルが保集媒体の表面と衝突し て、変形するのを防止するのに必要な程度に、 シエルを硬化させる噴霧の中に、カブセルを自 由落下させる段階

とを含む方法。

(2) 冷却することによつて、シエルを或る程度 硬化させる様に噴霧の温度を制御する特許請求 の範囲第1項記載の方法。

(3) 噴霧の組成が化学反応によつて、シェルを 或る程度硬化させる特許請求の範囲第1項記載 の方法。

(4) 凝縮した時に、曠霧を採集する段階と、追 加のカプセルのシエルを殴る程度硬化させるの に使用するために、凝縮液を噴霧に転化する段 階とを雙に含む特許請求の範囲第1項記載の方

(3) 充塡材料を連続した未硬化のシエル内に、 含有している個々のカプセルの連続列を形成す るための手段と、

カプセルが該形成手段から自由落下すると、 その上で探集される表面を含む手段と、

カブセルのシエルが、該表面と衝突して変形 するのを防止するのに必要な程度にまで、シエ ルを或る程度硬化するために、カブセルが通過 して落下する区域に噴霧を供給する手段、

とを含むシームレスカブセルの大量生産に使 田でみための装置。

(6) 冷却によりシエルを或る程度硬化させる温 度に、暖霧を維持するための手段を含む特許請 求の範囲第5項記載の装置。

(7) 贖霧が、シエルとの化学反応によつてシエルを或る程度硬化する操な組成である特許請求の範囲第5項記載の禁置。

(8) 職務が、凝縮した時に保養して、凝縮液を 職務供給手段に再循環させて、そこで追加のカ プセルを或る程度硬化するのに使用するための、 職業に転化する手段を含む特許請求の範囲第5 項記載の装置。

(9) 水平面に対し比較的小さな角度をなす表面 上を、下方に流れる液膜を備えた採集手段を含 む特許請求の範囲第5項記載の装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明はシームレスカプセルの大量生産の改良 に関する。

特許第3,015,128 号は回転ヘッドを示しているが、そのヘッドに、充填剤とシエル材料を供給し、湿潤性或いは未硬化のシエルをもつたカプセルが速続して外方にとび出すオリフィスを周囲に備えていて、カプセルを装置の周囲に設置された硬化槽の裏面上で環集することを示している。更に特

リヤ液中のカブセルの整濁は、他のカブセルとの 衝突による損傷を疑小眼にする。

然し乍らこの後者の装置は、労力とエネルギーを大量に要するものである。中でもロッドを押し出すばかりでなく、キャリヤ液の温度を希望のレベルに引き続いて維持する必要がある。更に、上に述べたカブセル化ヘッドの場合と同じく、カブセルが槽の中で互に衝突して損傷する傾向がある。又冷水溶解性カブセルの製造に於ては、シエル材料(例えば、水性アルギン酸ナトリウム)を液体硬化媒体(例えば、塩化カルシウム溶液)の中で酸化させることは、カブセルの溶解を妨げたり、或は少なくともそれに要する時間を延長するような、完全重合架機を超させる。

カプセル化ヘッドから送られてくるカプセルのシェルを或る程度硬化して(partially harden)、 冷気区域内を自由落下させることによる、硬化槽 との接触による変形を防止する種々の試みがなされている。然し、比較的大きなカプセルの場合に は、この目的のために、長い距離を落下させるこ 幹第3,310.612 号はノズルをもつた他の回転式カブセル化ヘッドを示し、これは充塡剤とシェル材料の同軸ロツド (rads) がノズルから押出され、適心力の作用によつて一連の個々のカブセルに分割されることを示している。然し乍ら上記の何れの場合も、カブセルが槽との衝撃や、槽内の他のカブセルと衝突によつて、破壊したり変形したりした。

特許第3,389,194 号は充城割とシェル材料の開 軸ロッドを、キャリヤ液の限られた流の中に押出 すのであるが、その流れはロッドを引き伸ばして、 カプセルの連続列に分割する速度で流れているような装置を示している。

上述した様に、カプセルのシェルは"ホットメルト"であつてもよく、これは例えばワックスの様に、カプセルの観戒に従つて、キャリヤ液の制御冷却によつて硬化させる。或はまた、シェルは被牾内の硬化媒体との化学反応により硬化する材料であつて、その液槽内にはキャリヤ媒体と共に復潤なカプセルが導入される。何れの場合もキャ

とが必要で、これは非常に大きな高価な装置を要するということが分つた。例えば、後が1400ミクロン以下の水カブセルは、約6フィートの自由空落下で海遅なものが達成されたが、径が1700ミクロンよりも大きな水カブセルは27フィート落下させても得られなかつた。

架機したポリマーのシェルの厚さを、殿材のベッド上に採集することによつて羅小にすることが 提案された。これは勿論費用のかかるもので時間 の後費である。

能つて本発明の主目的は、労力とエネルギーを 比較的に余り要せず、又比較的小型で安備に製造 できる装置を用いて、冷却、重合架橋、或はその 他の化学的反応によつて硬化させて、そのような カプセルを大量生産することを可能にすることで ある。

更に、本発明のもう一つの目的は、探集に際して互に衝突して損傷する公算の少ないカプセルの 大量生産を可能にすることである。

これ等の目的及びその他の目的は本発明に依る

カプセル形成装置及び方法によつて達成されるが、 そこでは、カプセルが採集面に衝突して変形する のを防止するのに要する度合にまで、そのシエル を或る程度硬化させるために、一連の湿潤、或は 未硬化のカプセルを噴霧の中を递過させて、一妻 面に自由落下させ、そこでカプセルが採集される。

本発明の一つの具体例に於ては、この収穫は、 冷却によつてシエルを或る程度硬化させる温度に、 維持されている。又他の具体例に於ては、暖霧は 化学反応によつてシエルを或る程度硬化させる物 質である。好ましくは、噴霧は凝集した時に集め られて、追加されたカプセルを取る程度硬化させ るのに再使用するために、又再び噴霧に転化され る。

演繹は充分に細かい液体の分散系で、その温度 及び/又は組成に関係なく、スプレーに比較して、 懸濁して智まる傾向がある。従つて優潤なカプセ ルと、より長時間接触するばかりでなく、接触の ためのより広い面積を提供する。更に詳しくは、 環路は非常に密度が高く、できるだけ広くシエル

の変面の間に垂直に延在している。カプセル化へッドは、公知のいかなる構造のものでもよく、例えば上記の先行特許番号第3,310.612 号に示すように、少なくとも一個のノズルをその円間の附近に備えていて、そこから増墾剤とシエル材料の同物のロッドが押し出されて、湿剤なカプセル。C。の連続列に分割されるのに充分な速度で回転する機になつている。第1回及び第2図に示す如く、囲み板12は充分に大きな径を有し、そこを自由に適つて採集装置13の上に落下するカプセルのほど円筒形のパターンをとり囲むようになつている。

複数個の破構装置14が囲み板12の側面に設置されてあり、頻構或は構状の硬化媒体をカブセルの落下する囲い板内の区域に送り出す機になつている。この媒体は、水でもよく、囲み板の周囲に配置された多岐管15を適つて装置に送り出され、そして又水を整直供給管16から受取る機になっている。破線で示す如く、噴霧装置14の配置は、各装置から出るほど円錐形の噴霧のパター

の表面と接触するが、径の大きな液体微粒子のスプレーの場合に生ずるような衝撃による損傷を起すことはない。

その結果として、ホットメルトカブセルのシェルを比較的短距離の自由落下だけで必要な度合にまで或る程度硬化させることができた。従つて、例えば噴霧の中を僅か8フィートだけ自由落下させて満足すべき水カブセルが作り出された。勿論噴霧の形で利用できる広範囲な化学反応物質によって、広範囲な化学組成のシェルを或る程度硬化することも可能である。要に詳しくは、本発明は、噴霧の区域中で比較的短い距離を落下する間に重合架機が正確に制御することができる点で、冷水溶解性のカブセルの生産に特に有用であることが分つた。

図面について詳しく説明すると、全体が参照記号番号10で示され、回転可能なカブセル化ヘッド11を含むカプセル化装置は、容器或は囲い板12上に設置されており、核容器或は囲い板12は、ヘッドと囲い板の下方端の下の採集装置13

ンが騰接するヘッドのそれと重なつて、カブセルがその中を落下する噴霧が最高密度となつている。 媒体、従つて噴霧の温度は、多岐管15と、水源 に連結したポンプPとの中間の供給管16の中に 配置された熱交後器、HE。によつて適切に制御 されている。

本発明の好ましい、関示の具体例に於ては、噴 獨は装置13上で凝縮した時に採集されて、ポン プに送られて、多岐管を通り、追加のカプセルを 硬化させるための噴霧に転化する噴霧装置に再循 環される。第1図及び第2図に示す如く、カプセルと噴霧は採集装置の傾斜面上を下方向に流れて スクリーン17を傭えた溜めRに流れ込むが、そ のスクリーン上でカプセルと凝縮した噴霧は分離 され、凝縮した噴霧はスクリーンを濾過して、溜 めからポンプPに薄く管18に送られる。第3図 で示す如く、スクリーンは、カプセルを乾燥、分 粒等をする区域に送るための可動コンベヤを 第1図に示す如く、凝縮した噴霧は溜めの内部の スクリーン17上に液体レベルを形成する。

又第1図に示す如く、凝縮した収穫の一部は、 供給管16から導管19に転流されて、採築装置 13の上面に送られ、その上を下方に流れて濁め の中に入る薄い層を形成する。 囲い板 12の中を 自由落下する或る程度硬化したカプセルは、"先 入先出し"("first-in, first-out")パター ンを取る傾向があり、該層と共に溜めRに運ばれ るので、互に衝突する可能性が最小限になり、又 それぞれ実質的に同一時間だけ該層と接触させら れるので、すべてのシエルを最適に一様の硬化と する。裸粲装置の上表面の傾斜は例えば水平面に 対して10°の比較的小さい角度であるが、この 傾斜はカブセルが液体の層上を下方に移動すると き、その方向を変えるのに要するカプセルの運動 エネルギーを減じるので、カブセルの衝撃に対す る効果を減じるのに有効である。

削速した様に、囲い板12、徒つて噴霧の区域 の高さはシエルが採集装置の表面に衝突してこわれない程度にカプセルのシエルを硬化するに要す るだけの高さである。前に記した知く、1700

カプセルの形成が可能であるという点で冷水溶解性カプセルの形成に特に有用であることが発見された。例えば、シエル材料が水性アルギン酸ナトリウムであり、喉霧が5 % 1 % の水性塩化カルシウムであり、喉霧が5 % 1 % の水性塩化カルシウムであり、喉霧が5 % 1 % の水性塩化カルシウムであり、皮脂酸することも可能であることを発見した。この場合阻緩は必要な化学的硬化をもたらすために、シエル材料中のナトリウムに対しカルシウムイオン交換を提供する。

上記より本発明は上に述べた諸目的をすべて遂成し、その方法と装置に固有で、明白な其他の利益も達成するようによく適合していることが分かるであろう。

有用となり得るいかなる特徴および組合わせも、 他のいかなる特徴や組合わせと関係なしに本発明 に適用できることが理解されよう。この事は特許 誘攻の範囲記載の発明において意図されたもので ありまたそこに含まれるものである。何故ならば 多くの具体例の可能性も、本発明の範囲を逸脱す ることなくなしうるのであり、ここに記し、或は ミクロン酸はそれ以上の径の比較的大きなサイズ のホツトメルトカブセルの形成に於ては、噴霧区 域は6~8フイートよりも高い必要はないことを 散々は発見した。

カプセルのシェルが殴る程度硬化するのに必要な頻釋区域の高さ、並びに頻繁の温度は、勿論カプセルの組成、特にシェルの材料に依存する。何れにしても、本発明は、希望する液体又は気体である光線材料と、常温では固体であるが、カブマルを影成することのできるワックス以其他の材料であるシェル材料を用いて、広範囲な組成のホットメルトカブセルを製造することを意図している。勿論関示して説明した違い。 ことを意図している。勿論関示して説明した違い式画転へッド以外のカプセル化装置も使用することも衰度している。

すでに述べた機に、本発明は重合架構或は其他 の化学反応によるカブセルの或る程度の硬化も意 図している。本発明は制御された重合架橋が可能 で、接つて意図する目的に対して容易に溶解する

図面を添えて示した事項はすべて説明のみのため でこれにより本発明を限定する意味ではないこと を理解すべきである。

4. 図面の簡単な説明

第1個は本発明に従つて構成した装置の説明的 要意斯原図。

第2図は第1図の装置を破線を-2に沿つて見た平面図である。

なお図面中周一部材には同一参照記号を付した。

- 11…カプセル化ヘッド、12…面い板、
- 13--探集装置、 14---噴霧装置、
- 15…多岐管、 16…垂直供給管、
- 17…スクリーン、18…管、13…導管、
- P ポンプ、 R 一溜め

代理人の氏名 川原田 一 穂

特開昭63-236534(5)

